

**SCHEDA TECNICA****Gebosil Sigillante Acrilico Effetto Ruvido per uso universale**IT  
rev. 12/2017  
p. 1/2

## Descrizione del prodotto

**Gebosil Sigillante Acrilico Effetto Ruvido** è un sigillante elastoplastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa, progettato per la sigillatura tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni. Una volta applicato riproduce la finitura superficiale ruvida dell'intonaco e della malta fine. Pronto per l'uso, fornisce prestazioni eccellenti e buona adesione su superfici porose, come calcestruzzo, intonaco, muratura, cemento, legno.

Ha un'ottima compatibilità con pitture e vernice con cui può essere sovraverniciato.

Non raccomandato per giunti a pavimento e giunti esposti all'acqua.

## Proprietà

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>base</b>                        | dispersione acquosa acrilica |
| <b>stato</b>                       | pastoso                      |
| <b>polimerizzazione</b>            | evaporazione dell'acqua      |
| <b>formazione pelle</b>            | 15-30 min (20 °C, 45 % R.H.) |
| <b>velocità di indurimento</b>     | da 1 a 4 settimane           |
| <b>peso specifico</b>              | 1,70 g/cm <sup>3</sup>       |
| <b>capacità di movimento</b>       | 8 %                          |
| <b>modulo</b>                      | 0,25 N/mm <sup>2</sup>       |
| <b>temperatura di applicazione</b> | da +5 °C a +40 °C            |
| <b>temperatura di esercizio</b>    | da -20 °C a +80 °C           |

## Preparazione e utilizzo

La superficie deve essere pulita, esente da polveri e detriti, oli, grassi, agenti distaccanti e altri contaminanti. Le superfici non porose devono essere pulite con solvente e uno straccio pulito che non lasci peli.

Le crepe da riempire devono essere aperte a forma di cono e le parti friabili eliminate.

Si raccomanda di verificare l'adesione prima dell'applicazione.

## Formati

| art.    | colore | RAL  | contenuto |
|---------|--------|------|-----------|
| SILAC03 | bianco | 9010 | 310 ml    |

## Stoccaggio

Nel suo imballo originario in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta, in ambiente fresco a temperature comprese tra + 5 °C e + 25 °C, il prodotto ha una durata di 12 mesi.

## Misure di sicurezza

Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta.

Evitare contatto con le mucose e la pelle. Usare guanti per evitare l'irritazione, specialmente in soggetti sensibili.

In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

## Garanzia

**SCHEDA TECNICA**

**Gebosil Sigillante Acrilico Effetto Ruvido per uso universale**

IT  
rev. 12/2017  
p. 2/2

G&B Fissaggi Srl garantisce l'inalterabilità del prodotto entro i limiti della sua durata di conservazione a magazzino. La nostra responsabilità non può in nessun caso andare oltre quanto fissato dalle nostre Condizioni di vendita. G&B Fissaggi Srl non è responsabile in nessun caso per danni accidentali o conseguenti ad eventi accidentali.

## **Responsabilità**

Queste informazioni e indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni e esperienze senza tuttavia costituire garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsiasi rapporto giuridico. Considerate infatti la molteplicità dei materiali, delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle specifiche circostanze di utilizzo.